Elcometer 139 アミンブラッシュ拭き取り検査キット

アミン硬化型エポキシ樹脂を重ね塗りし、低い温度または高い湿度の環境で下地が硬化すると、表面にアミンブラッシュという膜ができることがあります。このアミンブラッシュの上にさらに重ね塗りすると、塗膜がうまく付着しません。

Elcometer　139アミンブラッシュ拭き取り検査キットは、塗膜表面を拭き取ってアミンブラッシュ（カルバメート）の存在をすばやく定性的に判定できる比色試験キットです。試料の溶液の色の変化を標準色と比較することで、アミンブラッシュの有無を目視で確認できます。

仕様

コード番号	説明
E139----A	アミンブラッシュ拭き取り検査キット
寸法	172 x 110 x 100mm (6.75 x 4.25 x 4.00インチ)　　重量　　350g (12.3オンス)
内用品	緩衝液1.0ml（0.035オンス）用ポリスチレン製検査用試験管20本、希釈剤（パートA溶剤）用試験管1本、希釈剤（パートB溶剤）用試験管1本、希釈剤用ホールピペット2本、パートA試験用ドロッパーボトル（凍結乾燥ACh-E粉末入り）3本、パートB試験用ドロッパーボトル（凍結乾燥ATC粉末入り）3本、パートC試験用ドロッパーボトル（DTNB発色剤入り）1本、スワブ溶液（70%消毒用イソプロピルアルコール）25ml（0.89オンス）入り1本 、綿棒20本、拭き取り位置固定枠（2.54 x 2.54cm (1 x 1インチ））1枚、ピンセット1本、チャック付きビニール袋（廃棄用）1枚、取扱説明書

© 2015 Elcometer Limited. Elcometerは、Elcometer Limitedの登録商標です。その他の商標については、その旨が記されています。
Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。